

فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیرعامل

سال دوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، (پاپی ۸)؛ صص ۶۵-۷۱

سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت ZnO-CaO در پدافند غیرعامل

شادروان امیر امینی فر^۱، عبدالرحیم براز^۲ و محمد سلطانی نژاد^۱

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۳/۱۷

تاریخ پذیرش: ۹۰/۰۶/۰۷

چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت ZnO-CaO بهوسیله روش پیروولیز سل-زل ساخته شد. مورفولوژی و ساختار نمونه‌ها بهوسیله SEM، EDAX و XRD مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که هر ذره نانو کامپوزیت از اکسید کلسیم در مرکز ذره که به طور کامل توسط لایه‌های اکسید روی پوشانده شده ساخته شده است و قطر متوسط ذرات سنتز شده ۳۳ نانومتر است. واکنش خنثی‌سازی و جذب دی متیل فسفونات (DMMP) توسط نانو کامپوزیت ZnO-CaO به کمک دستگاه‌های $^{31}\text{PNMR}$ و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز نشان داد که شبیه‌عامل DMMP پس از گذشت مدت زمان ۲۴ ساعت به طور کامل در تماس با نانوکامپوزیت ZnO-CaO جذب می‌شود و ثابت سرعت واکنش در دمای محیط $4/60 \times 10^{-5} \text{ s-1}$ و نیمه عمر $1/51 \times 10^{+4} \text{ s}$ محاسبه شد. در این تحقیق، ثابت سرعت در دماهای مختلف به دست آمد و همچنین اثرات این پژوهش در پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: نانو کامپوزیت CaO-ZnO، سنتز، سل-زل، دی متیل فسفونات، پدافند غیرعامل

۱- گروه شیمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، E-mail: Aaminifar@hotmail.com – نویسنده مسئول

۲- گروه شیمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

۱- مقدمه

پرداخته شده است [۱۰ و ۹]. امید است دستاوردهای نهایی این پژوهه در زمینه پدافند غیرعامل مثمر ثمر واقع گردد. از طرفی، اهداف کاربردی پدافند غیرعامل جهت کاهش تهدیدهای ناشی از آلودگی عوامل شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای (NBC) می‌تواند شامل موارد زیر باشد: ۱- رفع آلودگی در فیلترهای تصفیه هوا و آب موجود در پناهگاه‌ها و تاسیسات زیرزمینی و...، ۲- تقویت مواد رفع آلودگی و یا پوشش‌های خنثی‌کننده در چادرهای اسکان و...، ۳- تقویت سیستم‌های ردیابی و رهگیری غلظت مواد شیمیایی در سیستم‌های لوله‌کشی آب و... . بنابرین به نظر می‌آید استفاده از تکنولوژی نوین (نانو ترکیبات) می‌تواند در جهت ارتقاء این اهداف، مفید باشد.

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد

مواد شیمیایی $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ ، $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ و پلی‌وینیل الكل (PVA) با درجه خلوص AR از شرکت Loba Chimie، دی متیل متیل مترک (Merck) اтанول با درصد خلوص ۹۹٪ از شرکت Merck، اسید فسفونات با درصد خلوص ۹۹٪ از شرکت German Fluka، اسید فسفوریک با درصد خلوص ۸۵٪ از شرکت Keto Japan (Keto) اتانول با درصد خلوص ۹۹٪ و کلروفرم با درصد خلوص ۹۸٪ از شرکت Merck در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

۲-۲- وسایل و دستگاه‌ها



خواص مختلف نانوکامپوزیت سنتز شده ZnO/CaO به وسیله تکنیک‌های SEM، XRD و EDAX مورد سنجش قرار می‌گیرد. DMMP عمل کرد نانوکامپوزیت در خنثی‌سازی شبه عامل عصبی به وسیله دستگاه‌های ^{31}P NMR و FTIR مورد آزمون قرار گرفت. دستگاه سانتریفیوژ، حمام التراسونیک، pH متر، کوره ۱۲۰۰ درجه، هیتر همزن مغناطیسی، ترازوی دیجیتال، آون، بوته‌چینی و تجهیزات مختلف آزمایشگاهی در این کار استفاده شده است.

۳-۲- سنتز نانوکامپوزیت $ZnO-CaO$ به روش پیروولیز


سل- ژل

ابتدا داخل یک اrlen ۲۰۰ میلی‌لیتری، ۱۰۰ گرم از محلول آب و اتانول به نسبت وزنی ۵۰-۵ گرم برای تهیه حلال ریخته شد. سپس مقدار ۸۷ گرم از حلال تهیه شده داخل بوته‌چینی ریخته شد. مقدار ۲ گرم از نیترات روی با فرمول مولکولی $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ به (رنگ سیز فیروزه‌ای)، و ۲ گرم نیز از کلسیم نیترات با فرمول مولکولی $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ (سفیدرنگ) به محلول حاصل اضافه شد. محلول را بهم زده تا نمک‌ها حل شوند. پس از حل شدن نمک‌ها و تهیه یک محلول شفاف، مقدار ۹ گرم پلی‌وینیل الكل

با توجه به اهداف پدافند غیرعامل، از جمله کاهش استرس و عدم استفاده از تسليحات نظامی [۱] و از آن جایی که تاکنون هیچ‌گونه طبقه‌بندی شیمیایی از بعد ترکیبات شیمیایی پدافند غیرعامل صورت نگرفته است، به نظر می‌رسد این پژوهه از بعد پدافند غیرعامل بسیار مفید واقع شود. یکی از شاخص‌های این پژوهه، استفاده از نانوکامپوزیت ZnO/CaO می‌باشد که یک عامل پدافند در رفع آلودگی بیولوژیک (آنتی میکروبی) می‌باشد [۲] و استفاده از این ترکیب برای اولین بار پیشنهاد می‌شود. امید است با این‌گونه مطالعات بتوانیم دریچه‌های نوینی در پدافند غیرعامل بگشاییم. با پیشرفت علم و صنعتی شدن جهان، محور تهدیدات نظامی ابرقدرت‌های استعمارگر و قدرت‌طلب، استفاده از تکنولوژی و علم در مباحث نظامی است؛ بهمین جهت حوزه‌های جدیدی در بحث تهدیدات ایجاد می‌شود. بمب اتم و عوامل شیمیایی جنگی، بروز انفجار، آتش‌سوزی و حوادث صنعتی حوادثی هستند که در بحران‌های انسان و گاهی هم به صورت جداگانه مطرح می‌شوند. این دسته از بحران‌ها، جنگ‌ها و حوادث ترویریستی هستند که موجودات زنده، انسان و محیط زیست را مورد آسیب و خطر جدی بالقوه قرار می‌دهند [۳]. این موضوع، نظر دانشمندان سراسر جهان را به خود جلب کرده است. خنثی‌سازی و رفع آلودگی این عوامل شیمیایی جهت کاهش آسیب‌پذیری و خطرات احتمالی که جزء اهداف سازمان پدافند غیرعامل می‌باشد، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. مواد شیمیایی رفع آلودگی رایج، شامل ترکیبات هیپوکلریت، DS_2H_2O و... می‌باشند. عموماً محصولات واکنش این مواد بر محیط زیست و انسان، مناسب نمی‌باشند؛ به همین دلیل محققان را در مرکز تحقیقاتی واداشته تا در جهت جایگزینی و یا بهینه‌سازی فرمولاسیون این ترکیبات اقدام نمایند [۴-۷]... اخیراً پیشرفت‌های عمده‌ای توسط گروه‌های پژوهشی در سراسر جهان در مورد مواد جاذب جایگزین از جمله نانوساختار صورت گرفته است. زیرا نانوساختارها از نظر بیولوژیکی کم خطرتر هستند و به دلیل داشتن سطح فعال بزرگ، کارایی چند برابری دارند. با بررسی مطالعات به نظر می‌آید این پژوهش در ایران منحصر به‌فرد می‌باشد؛ زیرا کاربرد ترکیبات نانو یک فرایند علمی نوین می‌باشد و ثانیاً انتخاب پیش‌ماده‌ها براساس ملاک‌هایی همچون هزینه‌ها، اینمی، میزان دسترسی، سرعت رشد و مشکلات غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد [۸]. این تحقیق به عنوان یک فرایند سیستم پدافند غیرعامل مطرح می‌شود. در این پژوهه با بهره‌گیری از نانوفناوری در قالب استفاده از نانوذرات ZnO/CaO سنتز شده به روش سل- ژل، به بررسی عمل کرد این نانوذرات به منظور رفع آلودگی ناشی از عامل اعصاب و شبه عامل آن یعنی دی متیل متیل فسفونات (DMMP) و مشابه آن



شکل ۱- (الف) طیف ^{31}P NMR ماده ارگانو فسفره (DMMP) استفاده شده در آزمایش و شکل (ب) طیف ^{31}P NMR محلول $۰/۰۳$ مولار ارگانو فسفره (DMMP) استفاده شده در حلال کلروفرم.



شکل ۲- طیف‌های FT-IR نمونه‌های سنتز شده در دماهای ۵۰۰°C (الف)، ۶۰۰°C (ب) و ۷۰۰°C (ج).

(PVA) به محلول افزوده شد. نمونه مورد نظر به مدت یک ساعت توسط یک همزن مغناطیسی به ملایمیت همزده شد و در حین همزدن، دما به تدریج افزایش یافت تا اینکه در نهایت در دمای ۸۰°C محلول شروع به غلیان نمود. در این حالت ژل کاملاً یکنواختی به دست آمد. ژل حاصل در دمای محیط سرد شده سپس برای انجام عمل کلسیناسیون در کوره با دماهای ۵۰۰ ، ۶۰۰ و ۷۰۰°C به مدت ۱۶ ساعت قرار داده شد. پس از گذشت ۱۶ ساعت، پودر سفید ZnO به زرد کمرنگ حاصل شد. این پودر، نانوکامپوزیت CaO است.

۴-۲- تهیه محلول شاهد اسید فسفریک $۰/۰۳$ مولار
برای تهیه شاهد از اسید فسفریک $۸/۸۵$ % با دانسیته $۱/۵$ گرم بر میلی لیتر استفاده شد. ابتدا $۰/۰۵$ میلی لیتر از اسید فسفریک $۸/۸۵$ % را در داخل بالن ژوژه ۲۵ میلی لیتری به حجم می‌رسانیم. سپس درون لوله مویین ریخته و سر لوله مویین را به وسیله حرارت می‌بندیم.

۴-۳- تهیه محلول $۰/۰۳$ مولار دی متیل فسفونات (DMMP)

مقدار $۰/۰۳۷۲$ میکرولیتر از (DMMP) را داخل بالن ژوژه ۱۰ میلی لیتری ریخته و با حلال کلروفرم به حجم می‌رسانیم. سپس از این محلول طیف ^{31}P NMR گرفته و با طیف اصلی مقایسه می‌کیم. شکل (۱- الف) و (۱- ب) بیانگر این موضوع است که پس از رقیق شدن در کلروفرم اتفاقی رخ نداده زیرا هیچ‌گونه جابه‌جای طیف داریم و طیف در یک نقطه ظاهر شده است.


۳- بحث و نتایج

۳-۱- نتایج آزمایشات مربوط به سنتز نانوکامپوزیت

ZnO-CaO به روش سل-ژل

۳-۲- نتایج به دست آمده از بررسی ساختاری ذرات به وسیله تکنیک FT-IR

طیف‌های FT-IR نمونه‌های سنتز شده در دماهای مختلف در شکل (۲) نشان داده شده است. پیک‌های تشکیل شده در ۲۳۵۰ cm^{-1} و ۱۶۳۰ cm^{-1} مربوط به گونه‌های CO_2 و H_2O جذب شده در سطح نانوذرات می‌باشد. باند جذبی قوی تشکیل شده در ۴۵۰ cm^{-1} نیز مربوط به پیوند $\text{Zn}-\text{O}$ و $\text{Ca}-\text{O}$ می‌باشد. پیک‌های تشکیل شده در ۱۳۵۰ cm^{-1} و ۸۹۰ cm^{-1} که مربوط به ارتعاشات پیوندهای $\text{C}-\text{H}$ و $\text{C}-\text{C}$ می‌باشند ناشی از ناخالصی‌های آلی موجود در نمونه‌های سنتز شده است. باند جذبی پهن تشکیل شده در حوالی ۳۴۵۰ cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی گروه هیدروکسیل جذب شده است که به تدریج با افزایش دما ضعیفتر می‌شود.




شکل ۴- الگوهای ZnO-CaO نانوکامپوزیت سنتز شده در ۶۰۰ °C.

۴-۱-۳- نتایج به دست آمده از بررسی کریستالوگرافی XRD نانوذرات به وسیله تکنیک

XRD نانوکامپوزیت سنتز شده در دمای ۶۰۰ °C که در شکل (۵) نمایش داده شده است، نشان دهنده تشکیل پیک های CaO (مشخص شده با نقاط سیاه رنگ) است که بیانگر تشکیل نانوبولورهای CaO در فاز مکعبی وجود مرکز پر (FCC) می باشد. علاوه بر این، تشکیل پیک های مربوط به ذرات ZnO حاکی از تبلور نانوبولورهای ZnO در فاز ورتیت یا هگزاگونال می باشد. قطر متوسط ذرات با استفاده از معادله دبای - شرر [۱۱] قابل محاسبه می باشد. این معادله را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

$$d = \frac{0.94 \lambda}{\theta \cos \theta} \quad (1-3)$$


در این معادله، λ طول موج اشعه X مورد استفاده در دستگاه که در اینجا معادل $154 \text{ } \text{nm}$ می باشد، β پهنه ای پیک در نصف ارتفاع آن می باشد که به صورت FWHM بیان می شود و θ زاویه پراش می باشد. محاسبه قطر متوسط ذرات با استفاده از رابطه دبای - شرر برابر با $33 \text{ } \text{nm}$ نانومتر محاسبه شد.




شکل ۵- الگوی XRD ZnO-CaO نانوکامپوزیت سنتز شده در ۶۰۰ °C.

۲-۱-۳- نتایج به دست آمده از بررسی مورفولوژی ذرات به وسیله ریزنگارهای SEM

ریزنگارهای SEM با بزرگنمایی های مختلف نمونه های سنتز شده در دماهای ۵۰۰ °C و ۷۰۰ °C در شکل (۳-الف) و شکل (۳-ب) نشان داده شده است. این ریزنگارها نشان می دهند که با افزایش دما، اندازه ذرات بزرگ تر شده و ذرات از حالت کروی در ۵۰۰ °C به میله ای در ۷۰۰ °C تغییر فرم می دهند. ذرات سنتز شده در دمای ۵۰۰ °C دارای اندازه ذره در گستره $70-50 \text{ } \text{nm}$ ، ذرات سنتز شده در دمای ۷۰۰ °C دارای قطر تقریبی $120 \text{ } \text{nm}$ و طول یک تا چند میکرومتر می باشند.



(الف)



(ب)


شکل ۳- ریزنگارهای SEM ZnO-CaO نانوکامپوزیت سنتز شده در (الف) ۵۰۰ °C و (ب) ۷۰۰ °C با بزرگنمایی ۱۰۰۰.

۳-۱-۳- نتایج به دست آمده از آنالیز نانوذره ترکیبی EDAX به وسیله تکنیک ZnO-CaO

الگوهای EDAX نمونه سنتز شده در شکل (۴) نشان داده شده است. درصد فاز تقویت کننده (CaO) در نانوکامپوزیت ZnO-CaO می باشد. در دمای $600 \text{ } \text{C}^{\circ}$ شامل $20.5 \text{ } \text{wt\%}$ درصد وزنی CaO می باشد.

$^{31}\text{PNMR}$ متیل فسفونات در دمای محیط به وسیله تکنیک $^{31}\text{PNMR}$ (شکل های (۶) و (۷) و جدول (۱)) نشان داد که این نانو کامپوزیت قابلیت نسبتاً مناسبی برای جذب دی متیل متیل فسفونات در شرایط محیطی را دارد است؛ به طوری که پس از گذشت مدت زمان ۲۴ ساعت ۱۰۰٪ دی متیل متیل فسفونات در تماس با نانو کامپوزیت جذب می شود.


۲-۳- آزمایشات مربوط به جذب شبه عامل **DMMP** و محاسبه ثابت سرعت ۳-۱- نتایج آزمایشات مربوط به بررسی جذب شبه عامل **ZnO-CaO** دی متیل فسفونات به وسیله نانو کامپوزیت $^{31}\text{PNMR}$ سنتر شده با روش سل-ژل با استفاده از تکنیک $^{31}\text{PNMR}$ بررسی واکنش نانو کامپوزیت **ZnO-CaO** با شبه عامل دی متیل



شکل ۶- نتایج آزمایش ترکیب DMMP با نانو کامپوزیت **ZnO-CaO** به روش سل-ژل با نسبت مولی ۱:۴۰ در زمان های صفر (الف) و ۲۴ ساعت (ب)

جدول ۱- میزان کاهش غلظت دی متیل متیل فسفونات در برهمکنش با نانو کامپوزیت **ZnO-CaO** سنتر شده به روش سل-ژل با نسبت مولی ۱:۴۰ در زمان های مختلف.

ردیف	زمان (ساعت)	غلظت (DMMP) بعد از آزمایش (مولار)	مقدار انگرال زیر بیک نمونه به انگرال شاهد	درصد جذب (DMMP) توسط کامپوزیت
۱	۰	۰/۰۳	۲۲۳/۱۱	-
۲	۱	۰/۰۲۴۹	۱۸۵/۸۲	۱۶/۷۱
۳	۲	۰/۰۲۱۵	۱۶۰/۲۱	۲۸/۱۹
۴	۳	۰/۰۱۷۲	۱۲۸/۵۱	۴۲/۴۰
۵	۴	۰/۰۱۶۴	۱۲۲/۳۰	۴۵/۱۸
۶	۵	۰/۰۱۲۷	۹۴/۵۷	۵۷/۶۱
۷	۶	۰/۰۱۰۵	۷۸/۱۳	۶۴/۹۸
۸	۲۴	-	-	۱۰۰



شکل ۷- منحنی میزان کاهش غلظت DMMP در برهمکنش با نانو کامپوزیت **ZnO-CaO** سنتر شده به روش سل-ژل با نسبت مولی ۱:۴۰ در زمان های مختلف

۴-۲-۳- محاسبه نیمه عمر واکنش

$$T_{1/2} = 0.693/k = 0.693/4.6 \times 10^{-5} = 1.5065 \times 10^4 \text{ s}$$

با توجه به طیف‌های $^{31}\text{PNMR}$ این آزمایش‌ها و توجه به این نکته که هیچ‌گونه جابه‌جایی پیکی دیده نمی‌شود و تنها غلظت کاهش می‌یابد می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که این آزمایش از نوع برهمکنش جذب سطحی است.

۳-۳- مقایسه اثر دماهای مختلف در پیشرفت واکنش
۱-۳- آزمایشات مربوط به بررسی نقش دما در واکنش شبکه عامل عصبی ارگانو فسفر دی متیل متیل فسفونات به وسیله نانوکامپوزیت ZnO-CaO (سنتر شده به روش سل-ژل)


به علت اینکه کشور ما از نقطه نظر جغرافیایی متفاوت است، اختلاف دمای زیادی را در چهارگوش کشور شاهد هستیم و ما در این آزمایش از محدوده دمایی $15\text{ }^\circ\text{C}$ و $45\text{ }^\circ\text{C}$ استفاده کردیم و نتایج حاصله را از محدوده زمانی صفر الی ۶ ساعت برای هر دما به دست آوردهیم.

طبق نتایج جدول (۳) ثابت سرعت و زمان نیمه عمر واکنش تحریب DMMP به وسیله نانوکامپوزیت، ZnO-CdO با افزایش دما افزایش می‌یابد.

۳-۲-۳- محاسبه ثابت سرعت و نیمه عمر واکنش

همان‌طور که از نمودار رسم شده در شکل (۸) دیده می‌شود واکنش از رابطه سرعت مرتبه اول تعیت می‌کند: شیب نمودار در این آزمایش برابر است با $0.168\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ که برابر ثابت سرعت (k) بر حسب $1/\text{h}$ می‌باشد که با تقسیم بر 3600 s به $1/\text{s}$ تبدیل می‌شود:

$$k = 4.6 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \text{ با تقسیم این مقدار بر } 3600 \text{ برابر } 0.168(1/\text{h})$$



شکل ۸- منحنی $\ln(a/(a-x))$ بر حسب زمان.

جدول ۲- مقایسه جذب DMMP در دماهای مختلف را نشان داده است و مشاهده می‌شود با بالا رفتن دما، سرعت جذب افزایش می‌یابد.

دماهای ۱۵ درجه سانتیگراد		دماهای ۴۵ درجه سانتیگراد		زمان(ساعت)
درصد جذب DMMP (DMMP) توسط ZnO-CaO کامپوزیت	غلظت جذب DMMP بعد از آزمایش (M)	درصد جذب DMMP (DMMP) توسط ZnO-CaO کامپوزیت	غلظت DMMP بعد از آزمایش (M)	
.	۰/۰۳	.	۰/۰۳	.
۳۵/۲۰	۰/۰۱۹۴	۹/۹۲	۰/۰۲۷۰	۱
۴۹/۰۱	۰/۰۱۵۲	۲۰/۳۳	۰/۰۲۳۸	۲
۶۳/۱۷	۰/۰۱۱۰	۲۵/۴۹	۰/۰۲۲۳	۳
۷۶/۷۸	۰/۰۰۶۹	۳۱/۲۸	۰/۰۲۰۶	۴
۸۳/۴۳	۰/۰۰۴۹	۳۹/۹۹	۰/۰۱۸۳	۵
۸۶/۶۴	۰/۰۰۴۰	۴۷/۶۸	۰/۰۱۳۵	۶

جدول ۳- ثابت سرعت و زمان نیمه عمر واکنش تحریب DMMP به وسیله نانوکامپوزیت ZnO-CdO در دماهای ۱۵ و ۴۵ درجه سانتیگراد.

دما ($^\circ\text{C}$)	ثابت سرعت (s^{-1})	نیمه عمر واکنش (s)
۱۵	$2/72 \times 10^{-5}$	$2/547 \times 10^4$
۴۵	$9/4 \times 10^{-5}$	$7/37 \times 10^3$

مراجع

۱. ابهری، مریم؛ موحدی نیا، جعفر، اصول و مبانی پدافند غیرعامل و درآمدی برکاربری GIS، ویرایش پنجم، (۱۳۸۹).
۲. Singh, B., Saxena, A., Nigam, A.K., Ganesan, K., Pandey, P., "Impregnated Silica Nanoparticles for the Reactive Removal of Sulphur Mustard from Solutions", *J. Hazard. Mater.* Vol. 161, pp 933–940, (2009).
۳. صفا، پیمان؛ استحکامات و سازه‌های ایمن، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ اول، (۱۳۸۶).
۴. Tomchenko, A.A., Harmer, G.P., Marquis, B.T., "Detection of Chemical Warfare Agents using Nanostructured, Metal Oxide Sensors", *Sens. Act. B*, Vol. 108, pp 41–55, (2005).
۵. Calestani, D., Zha, M., Mosca R., Zappettini, A., Carotta, M.C., Natale, V.D., Zanotti, L., "Growth of ZnO Tetrapods for Nanostructure-Based Gas Sensors", *Sens. Act. B*, Vol. 144, pp 472–478, (2010).
۶. Kourtidis, K., Kelesis, A., Petrakakis, M., "Hydrogen Sulfide (H₂S) in Urban Ambient Air", *Atmospheric Environ.* Vol. 42, pp 7476–7482, (2008).
۷. Liu, F.T., Gao, S.F., Pei, S.K., Tseng, S.C., Liu, C.H.J., "ZnO Nanorod Gas Sensor for NO₂ Detection", *J. Tai. Ins. Chem. Eng.*, Vol. 40 528–532, (2009).
۸. موسسه نوآوران کاتالیست، اکسید روی، نشر فروزش، چاپ اول، (۱۳۸۶).
۹. Koper O., Klabunde K.J., Martin L.S., Knappenberger K.B., Hladky L.L., Decker S.P., "Reactive Nanoparticles as Destructive Adsorbents for Biological and Chemical Contamination", US Pat. No. 0102136 A1, (2008).
۱۰. Koper O., Klabunde K.J., Martin L.S., Knappenberger K.B., Hladky L.L., Decker S.P., "Method for Biological and Chemical Contamination", US Pat. No. WO 01/78506 A1, (2008).
۱۱. Moballegh A., Shahverdi H.R., Aghababazadeh R., Mirhabibi A.R., "ZnO Nanoparticles Obtained by Mechanochemical Technique and the Optical Properties", *Surf. Sci.* Vol. 601, pp 2850-2854, (2007).

۴- نتیجه‌گیری

کاهش آسیب‌پذیری و خطرات احتمالی موجودات زنده، محیط زیست و انسان به عنوان اهداف پدافند غیرعامل در حوادث را با مهندسی کاربرد نانوکامپوزیت ZnO/CaO می‌توان فراهم نمود و همچنین می‌توان با استفاده از این نانوترکیبات، تدبیر دفاعی و راهبردهایی در زمینه مدیریت بحران‌های نوین اندیشید. استفاده از نانوکامپوزیت ZnO/CaO جهت رفع آلودگی و خنثی‌سازی عوامل شیمیایی جنگی در پدافند سخت، نشان می‌دهد که واکنش از نوع مرتبه اول بوده و سرعت جذب DMMP با افزایش دما رابطه مستقیم دارد. سنتر نانوکامپوزیت ZnO/CaO در مقایسه با نانو کامپوریت‌های دیگر (ZnO/CdO) تهیه شده به روش سل-ژل مورد استفاده در جذب شبکه‌عامل DMMP به دلیل غیرسمی بودن و هزینه‌ها، ایمنی، میزان دسترسی و مشکلات غیرقابل پیش‌بینی متفاوت است. آماده‌سازی و آموزش مباحث نوین علمی، برنامه‌سازی و آمادگی سازمانی و سیستم به عنوان پدافند نرم، در این پژوهش مطرح می‌شود.

Synthesis and Application of ZnO-CaO Nanocomposite on Passive Defense

A. Aminifar¹

A. Bazaz¹

M. Soltaninezhad¹

Abstract

In this investigation CaO-ZnO nanocomposite has been fabricated by a sol-gel pyrolysis method. The morphology and the structure of samples have been studied by SEM, EDX & XRD. The obtained results show, each particle of nanocomposite has been made of a CaO core which is completely covered by ZnO layers. The average diameter of synthesized nanocomposites calculated 33 nm. The decontamination reaction of dimethylmethyl phosphonate (DMMP) by ZnO-CaO nanocomposites have been studied by $^{31}\text{PNMR}$ and FTIR techniques. Results of this research show, DMMP is decontaminated perfectly by ZnO-CaO nanocomposites after 24 hours and rate constant of decontamination reaction at room temperature have been calculated $4.60 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ and half life has found $1.51 \times 10^{+5} \text{ s}^{-1}$. Rate constant has been investigated at different temperatures and the effects of this research on passive defense have also undergone investigated.

Keys Words: *CaO-ZnO Nanocomposite, Sol-gel, Dimethylmethyl Phosphonate, Synthesis, Passive Defense*