

استفاده از پوشش‌های با خاصیت ضد میکروبی در بسته‌بندی مواد غذایی

محمد گنجه^{*}، سید مهدی جعفری^آ، مراد امان جانی^۳

تاریخ دریافت مقاله: مهرماه ۱۳۹۲

تاریخ پذیرش مقاله: دی ماه ۱۳۹۲

چکیده

در برگیرنده مواد بسته‌بندی، ورقه‌ها و پوشش‌های خوراکی که حاوی عوامل ضد میکروبی هستند و همچنین روش‌های تغییر اتمسفر^۱ داخلی بسته‌بندی می‌باشد. در سال‌های اخیر بسته‌بندی با مواد ضد میکروبی توجه زیادی را در صنایع غذایی به خود جلب کرده است، چرا که تقاضای مشتری برای فرایند کمتر و مواد غذایی فاقد نگهدارنده‌ها، افزایش یافته است. برای کنترل آلودگی غذا و کاهش از بین رفتن کیفیت، پوشش خوراکی یا بسته‌بندی زیست تخریب پذیر، اخیراً به شکل جدی در فرآوری مواد غذایی مطرح شده است. از مواد ضد میکروبی برای مواد غذایی که حتی با استفاده از حرارت، استریل^۰ می‌شوند و یا سامانه ایمنی خود کنترل شونده دارند، برای جلوگیری از فساد آن‌ها در اثر آلودگی‌های ثانویه در طی بسته‌بندی، توزیع و یا بعد از باز کردن بسته‌بندی استفاده می‌شود. بدین ترتیب مدت زمان فاز تأخیر رشد میکروارگانیسم‌ها افزایش می‌یابد و از رشد و تکثیر آن‌ها جلوگیری می‌شود. مواد ضد میکروبی فراوانی در بسته‌بندی‌های مواد غذایی استفاده می‌شوند که هر یک از این مواد، ویژگی‌ها و مکانیسم اثر خاص خود را دارند. این مواد بر حسب عواملی چون نوع ماده غذایی و میکروارگانیسم‌های موجود و سرعت رشد آن‌ها، فعالیت و گستردگی اثر ضد میکروبی، ترکیب شیمیایی ماده ضد میکروبی و عوامل دیگر انتخاب شده و به کار می‌روند. البته باید توجه داشت که بهتر است در صورت امکان برای مبارزه با میکروارگانیسم‌ها شرایط رشد آن‌ها را در ماده غذایی

اخیراً به دلایل نگرانی‌های زیست محیطی و همچنین تقاضاهای بالا برای حداقل کردن فرایندهای مواد غذایی استفاده از بسته‌بندی ضد میکروبی در صنعت غذا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. سامانه‌های تولید دی اکسید کربن و اتانول، فناوری‌های ثبیت‌سازی مواد ضد میکروبی روی فیلم‌ها و پوشش فیلم‌ها با این مواد و همچنین اصلاح سطح فیلم‌ها از جمله روش‌های کاربرد این بسته‌بندی‌ها در صنعت غذاست. مواد ضد میکروبی استفاده شده در بسته‌بندی، باید فاز تأخیر میکروارگانیسم را افزایش و فاز رشد آن‌ها را کاهش دهنند تا بتوانند زمان نگهداری محصول را، ضمن حفظ کیفیت و ایمنی افزایش دهند.

واژه‌ی کلیدی

بسته‌بندی ضد میکروبی، ماندگاری بالا و ایمنی.

۱- مقدمه

واژه بسته‌بندی ضد میکروبی در برگیرنده هر گونه روش بسته‌بندی است که به منظور کنترل رشد میکروبی در محصولات غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

(*) نویسنده مسئول: ganjehmohammad@gmail.com

۲- گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر.

۲- سامانه‌های موجود در بسته‌بندی

ضد میکروبی

سه جزء اصلی تشکیل دهنده‌ی یک بسته‌بندی، ترکیبات بسته‌بندی، غذا و سرفضای^۱ بسته‌بندی می‌باشد. بر این اساس، بسته‌بندی‌های متداول به دو سامانه بسته/ غذا و یا بسته/ سرفضا/ غذا تقسیم می‌شوند. محصولات غذایی جامد که در تماس با ترکیبات بسته‌بندی قرار دارند و یا غذاهای با ویسکوزیته‌ی^۲ پایین همچون نوشیدنی‌ها و سایر مایعات که در بسته‌بندی‌های فاقد سرفضا بسته‌بندی شده‌اند، مثال‌هایی از سامانه بسته/ غذا هستند. از این رو، با تلقیح عوامل فعال در ساختار ترکیبات بسته‌بندی به تدریج عوامل به خارج از ساختار فیلم مهاجرت کرده و در سطح تماس بسته و غذا پراکنده می‌شوند. کترول میکروبی از طریق ثبت عوامل ضد میکروبی در سطح فیلم‌های بسته‌بندی به خصوص در غذاهای با ویسکوزیته‌ی پایین نیز راه حل مفید دیگری در این سامانه می‌باشد^[۱].

سامانه‌های بسته/ سرفضا/ غذا، از دیگر سامانه‌های بسته‌بندی غذایی است. بسته‌بندی‌های منعطف، بطی‌ها و قوطی‌های کنسرو، نمونه‌هایی از کاربرد این سامانه‌ها هستند. پراکندگی عوامل ضد میکروبی به روش توزیع تعادلی، ترکیبات فعال میان ترکیبات بسته‌بندی/ غذا و سرفضا، مکانیسم اصلی در این سامانه بسته‌بندی است. عوامل ضد میکروبی به کار رفته در این سامانه‌های بسته‌بندی باید قادر به مهاجرت^۳ از فضای موسوم به سرفضا باشند. بنابراین عموماً در این سامانه‌ها از ترکیبات فرآر به عنوان عوامل ضد میکروبی استفاده می‌شود^[۲].

بسته‌بندی می‌تواند به عنوان یک حامل برای ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدان^۱ به منظور حفظ غلاظت بالای مواد محافظ روی سطوح غذا به کار رود. این مزیت را می‌توان بدین گونه توضیح داد که ترکیبات مؤثر ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی می‌توانند روی ماده‌ی بسته‌بندی سوار شده و به صورت منظم و در طی زمان به ماده‌ی غذایی منتقل شوند به گونه‌ای که در تمام مدت نگهداری بتوانند غلاظت مطلوب این مواد در سطح ماده‌ی غذایی را فراهم کنند. حضور این مواد می‌تواند از اتلاف رطوبت در طول ذخیره‌سازی جلوگیری کند. جلوگیری از اتلاف رطوبت می‌تواند به صورت‌های مختلفی از جمله جلوگیری از رشد میکروارگانیسم و مصرف رطوبت ماده‌ی غذایی، جذب رطوبت به این ترکیبات و حفظ آن در سطح ماده‌ی غذایی، کمک به ماده‌ی بسته‌بندی برای جلوگیری از خروج بخارات ماده‌ی غذایی و بالاخره به تأخیر انداختن تبخیر رطوبت از سطح غذا اتفاق افتد و سرعت ترشیدگی از طریق اکسیداسیون^۲ (لیپیدها^۳) و همچنین ایجاد رنگ قهوه‌ای را کاهش دهد، بار کپک و میکروارگانیسم‌های بیماریزا در سطح غذاها را کم نموده و همچنین اتلاف بخار فرآر را محدود کند. انتخاب این عوامل فعال به ترکیبات ماده غذایی بستگی دارد و همچنین باید سلامت مصرف کننده را تضمین کند. این مواد ضد میکروبی همچنین باید حتی الامکان اثر گسترهای روی میکروارگانیسم‌ها داشته باشند و در ذره و مقدار معینی استفاده شوند که هم بتواند به عمق ماده غذایی برسد و اثر کند و هم اثرات منفی روی مصرف کننده نداشته باشد.

4- Head space

5- Viscosity

6- Migratory

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

1- Anti-Oxidant

2- Oxidation

3- Lipid

نگاره های میکروبی

سودمندی تأثیر بخار اتانول را در طولانی شدن مدت زمان مصرف مناسب فرآورده های سیب نشان داده اند. مدت زمان مصرف مناسب فرآورده ها برای محصول بسته بندی شده در هوا یا در یک مخلوط گاز CO_2 / N_2 (60%) که در دمای محیط ۱۴ روز نگهداری شده و بعد از این مدت، تورم قابل مشاهده در نتیجه رشد ساکارومیسین سروزیه^۰ و تولید CO_2 اضافی رخ می دهد، ولی هنگامی که اتانول کپسوله شده در بسته بندی اضافه شود، رشد مخمر کاملاً متوقف شده و مدت زمان مصرف مناسب فرآورده تا ۲۱ روز ادامه خواهد یافت [۳].

از سوی دیگر، اضافه کردن اتانول سبب می شود تا بسته بندی ها ۱/۵ اتانول در پایان دوره ذخیره سازی داشته باشند که در مقایسه با بسته بندی بدون اتانول که این میزان ۰/۲٪ می باشد چندان زیاد نیست، اما در اثر افزایش میزان اتانول، ممکن است فرآورده های نهایی برای مصرف کننده غیرقابل قبول باشد که این مسئله با حرارت دادن محتويات بسته بندی قبل از مصرف، با بخار شدن اتانول به طور جزئی حل می شود.

۳- سامانه های تولید دی اکسید کربن

دی اکسید کربن به عنوانی عاملی که فعالیت میکروبی را متوقف می کند، شناخته شده است. مقادیر نسبتاً بالای CO_2 (۶۰ تا ۸۰ درصد) از رشد میکروبی روی سطوح جلوگیری می کند و می تواند زمان پس از فرآوری که در آن مدت محصول برای مصرف انسان مناسب می ماند، طولانی کند. بنابراین، یک رویکرد تکمیلی مانند جاذب O_2 یا کیسه های تولید کننده CO_2 به بسته های حاوی ماده های اضافه می شود.

از آنجایی که نفوذ پذیری CO_2 , ۳ تا ۵ بار بیشتر از نفوذ پذیری O_2 در اکثر رشته های انعطاف پذیر است، این ماده باید پیوسته تولید شود تا غلظت مطلوب را در بسته حفظ کند. هر چند سطوح بالای CO_2 ممکن است سبب

۳- سامانه های استفاده از بسته بندی های ضد میکروبی

۱-۳- سامانه های تولید اتانول^۱

اتانول به طور عادی در مصارف بسته بندی پزشکی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. توانایی ضد میکروبی این ماده در فاز بخار اثبات شده است [۳]. اتانول از فساد میکروبی غذاهای با رطوبت متوسط^۲ (IMFs)، پنیرها و فرآورده های نانوایی پیشگیری می کند. این ماده همچنین سرعت بیات شدن و تغییرات اکسیدشدنگی را کاهش می دهد [۴]. مشخص شده است که اتانول هنگامی که روی سطوح فرآورده ها قبل از بسته بندی پاشیده می شود، مدت زمان ماندگاری نان، کیک و پیتزا را طولانی می کند. بالشتک های حامل اتانول کپسوله شده بخارات خود را در فضای خالی بالای بسته بندی منتشر می کند. انتشار این بخارات در فضای خالی بالای بسته بندی موجب حفظ غلظت مطلوب و مداوم اتانول در سطح آزاد ماده های غذایی در بسته بندی شده و نقش محافظتی اتانول را در طی زمان بسته بندی و به شکل مفید حفظ می کند و در نتیجه اثر ماده محافظت کننده^۳ نگه داشته می شود [۲].

یک فناوری مولد اتانول در ژاپن توسعه داده شده است که به وسیله آن اتانول با درجه غذایی به صورت یک پودر نرم غیرفعال داخل یک بالشتک کپسوله شده تولید می شود. سرعت انتشار بخار اتانول را می توان با کنترل نفوذ پذیری بالشتک بهبود بخشید. چندین شرکت ژاپنی این نوع مولد اتانول را می سازند، رایج ترین مولد استفاده شده اسی کپ^۴ یا آنتی مولد ماید^۵ می باشد [۱]. این سامانه ها برای استفاده در ژاپن تأیید شده اند و مدت زمان ماندگاری فرآورده های مختلف نانوایی را طولانی می کنند. محققان در سال ۱۹۸۷

1- Etanol

2- Intermediate moisture foods

3- Ethicap

4- Antimold Mild

پلی‌مر، مطلوب‌ترین روش از لحاظ پایداری و چسبنده‌گی یک باکتریوسین^۹ به یک رشته انعطاف‌پذیر می‌باشد [۷]. مشخص شده است که رشته‌های پلی‌اتیلن با چگالی پایین^{۱۰} (LDPE) پوشیده شده با مخلوطی از رزین پلی‌آمید^{۱۱} در n -پروپانول^{۱۲}-پروپانول و یک محلول باکتریوسین، فعالیت ضد‌میکروبی را بر ضد میکروب‌کوکوس فلاموس^{۱۳} فراهم کردند. انتقال باکتریوسین‌ها در مدت ۳ روز به تعادل رسید به طور مشخصی از رشد میکروبی جلوگیری نمود [۷]. رشته LDPE به طور موافقیت‌آمیز با نیسین به کمک متیل سلولز^{۱۴} (MC) / هیدرکسی پروپیل متیل سلولز^{۱۵} (HPMC) به عنوان یک حامل، پوشیده می‌شود و نشان داده شده است که نیسین^{۱۶} در توقف رشد استافیلکوکوس اروئوس^{۱۷} و لیستریا مونوسیتوژن^{۱۸} مؤثر می‌باشد [۸].

محققان در سال ۲۰۰۰ تأثیر رشته‌های پلی‌مری پوشیده با نیسین مانند پلی‌وینیل کلراید^{۱۹} (PVC)، پلی‌اتیلن با چگالی پایین خطی^{۲۰} (LLDPE) و نایلون را در بازاری سالمونلا تیفیموریوم^{۲۱} روی مرغ کبابی تازه تحقیق کردند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، رشته LLDPE نیسین را تا حد بیشتر از رشته‌های دیگر دفع کرد، و بدین صورت چون در مقایسه با رشته‌های دیگر بهتر ماده‌ی نگهدارنده نیسین را رها می‌کند، می‌تواند کارایی بالاتر در نگهداری ماده غذایی داشته باشد. یک رشته با پایه‌ی آگار^{۲۲} شامل نیسین نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در

تغییر در طعم فرآورده‌ها و پیشرفت گلیکولیز^۱ غیرهوازی در میوه‌ها شود، به همین دلیل، استفاده از این سامانه‌های CO_2 فقط در مصارف ویژه از قبیل گوشت، طیور، ماهی و پنیر تازه مفید است [۵].

در فرآورده‌های غذایی که برای آن‌ها حجم بسته‌بندی و ظاهر آن مهم و بحرانی هستند، جاذب O_2 و مولد CO_2 را می‌توان با هم مورد استفاده قرار داد تا از فروریختگی بسته‌بندی در نتیجه جذب O_2 پیشگیری شود [۱].

محققان گزارش کردند که یک محیط خالی از اکسیژن به تنها یک کافی است تا رشد استافیلکوکوس اروئوس^۲ گونه ریبریو^۳، اشرشیاکلی^۴، باسیلوس سرئوس^۵ و انترکوکوس^۶ در دماهای محیط را به تأخیر اندازد.

این محققین برای جلوگیری کامل از رشد این میکروارگانیسم‌ها در غذاها، یک عمل آوری ترکیبی شامل جاذب O_2 با تیمار حرارتی یا ذخیره‌سازی تحت انجامد با استفاده از یک اتمسفر غنی شده با CO_2 را توصیه کردند. این محققین همچنین اعلام کردند که یک جاذب O_2 و CO_2 از رشد کلستریدیوم اسپوروژن^۷ جلوگیری کرد در حالی که یک جاذب O_2 و یک مولد CO_2 رشد این میکروارگانیسم را تقویت نمود که نتیجه قابل توجهی است. این نتیجه اهمیت انتخاب جاذب صحیح برای کنترل رشد گونه کلستریدیوم در غذاهای بسته‌بندی شده تحت شرایط اتمسفر تغییر یافته را نشان می‌دهد [۶].

۳-۳- پوشش رشته‌ها با عوامل ضد میکروبی

پوشش‌دهی مناسب فیلم‌ها گاهی اوقات می‌توانند اثر بخشی ضد میکروبی^۸ (AM) را افزایش دهند. محققان در سال ۲۰۰۰ ادعا کردند که یک پوشش محلول بر اساس

-
- 9- Bactiocin
 - 10- low-density polyethylene
 - 11- Polyamides
 - 12- Propanol
 - 13- Against Micrococcus flavus
 - 14- Methylcellulose
 - 15- Hydroxy propyl methylcellulose
 - 16- Nisin
 - 17- Staphylococcus aureus
 - 18- listeria monosytogenes
 - 19- Polyvinylchloride
 - 20- linear low-density polyethylene
 - 21- Salmonella tifimorium
 - 22- Agar

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

-
- 1- Glycolysis
 - 2- Staphylococcus aureus
 - 3- Ribrio
 - 4- Escherichiacoli
 - 5- Bacillus cereus
 - 6- Enterococcus
 - 7- Clostridium sporogenes
 - 8- Antimicrobial

این رشته، درجه اتصال عرضی به غلظت آگار بستگی دارد که ممکن است بر انتقال نیسین به مرغ کبابی اثر بگذارد. بنابراین، ژلهای W/W_{75} در مقایسه با W/W_{125} یک شبکه بازتر و ارتجاعی تر را تشکیل دادند که انتقال بیشتر اجزای عملآوری در طول زمان ثابت می‌شود. رشته‌های پلی‌اتیلن با چگالی پایین (LDPE) پوشیده شده با مخلوطی از رزین پلی‌آمید در n -پروپانول^۱ باکتریوسین فعالیت ضدمیکروبی قابل قبولی در برابر میکروکوکوس فلاؤوس نشان دادند [۹].

حقفان در سال ۲۰۰۵ تأثیر نیسین پوشیده شده روی یک رشته LDPE را برای بازداری از ATCC ۱۰۴۴۰ میکروکوکوس لوئوس^۲ و میکروب‌های شیرخام در طول ذخیره‌سازی بررسی کردند که اثر نیسین وابسته به PH و دما بود [۱۰]. حقفان در سال ۱۹۹۷ رابطه‌ی تنگانتگی بین ساختار پلی-مر و انتقال مولکول‌های فعال گزارش شده است. نشان داده شده که تشعشع و گرما، اتصال عرضی بین مولکول‌های پروتئین و خواص فیزیکی و عملی پیشرفته رشته‌های خوراکی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اصلاح ساختار سطحی فیلم‌ها می‌تواند ظرفیت رشته‌های خوراکی را برای کنترل و انتشار ترکیبات فعال ساکن افزایش دهد [۱۱].

۳-۴- اصلاح سطح

حقفان در سال ۱۹۹۹ (از طریق روش‌های شیمیایی) گروه‌های عاملی را که فعالیت ضدمیکروبی برای رشته‌های پلی‌مر با پیشگیری از انتقال عامل‌های ضدمیکروبی از پلی‌مر به غذا دارند، معرفی کردند [۱۲]. حقفان در سال ۲۰۰۰ یک زیست پلی‌مر جدید کیتو-الیگوساکارید^۳ (COS) را سنتز (تولید مصنوعی) کردند [۱۳]. COS از طریق اتصال عرضی به کمک ترکیب دو عامل N-متیلوکلریلامید^۴

(NMA) روی پلی‌وینیل استات^۵ (PVA) قرار داده شد. مشخص شده است که رشد استافیلولکوکوس اروئوس تقریباً به طور کامل با این روش متوقف می‌شود. همچنین گروه‌های آمین سطحی تشکیل شده در پلی‌مرها از طریق تشعشع الکترون، کارایی ضدمیکروبی را افزایش می‌دهند [۱۲ و ۱۴]. رشته ضدمیکروبی دیگری اخیراً با استفاده از یک لیزر اکسیمر^۶ UV توسعه داده شده است. رشته‌های ۶,۶-نایلون پرتو داده شده در هوا با لیزر در ۱۹۳ نانومتر فعالیت ضدمیکروبی را نشان دادند که این امر را می‌توان به خاطر تبدیل ۱۰٪ گروه‌های آمید روی سطح نایلون به آمین‌های پیوسته به زنجیر پلی‌مر دانست [۱۴]. در مقایسه با لیزر ۱۹۳ نانومتر، تشعشع در ۲۴۸ نانومتر شیمی اس طرح را تغییر نداد و نتوانست تبدیل آمید را آغاز کند [۱۲].

حقفان در هنگام استفاده از یک رشته نایلون ضدمیکروبی، کاهش در اکثر سلول‌های باکتریایی از جمله سودوموناس و استافیلولکوکوس اروئوس و انتروکوکوس^۷ را مشاهده کردند. البته نتایج نشان داد که این کاهش بیشتر به خاطر عمل باکتری‌کشی می‌باشد تا به خاطر جذب سطحی [۱۵ و ۱۶]. گرچه مکانیسم کاهش در تراکم باکتری‌ها نامعلوم مانده است، اما نیروهای جاذب الکترواستاتیکی^۸ بین سطح رشته با بار مثبت و اشرشیاکلی و استافیلولکوکوس اروئوس با بار منفی به عنوان دلیلی برای این اثر فرض شده است [۱۶]. تحقیقات بیشتر برای مشخص کردن گروه‌های فعال ضدمیکروبی روی سطح رشته‌های پرتو داده شده و مکانیسم عمل ضدمیکروبی آن‌ها مورد نیاز است.

-
- 5- Polyvinylacetate
 - 6- N-Methylol acrylamide
 - 7- Enterococcus
 - 8- Electrostatic

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

-
- 1- Proponol
 - 2- Micrococos luteus
 - 3- Chito-oligosaccharide (COS)
 - 4- N-methylolacrylamide

۳- تثیت مواد ضد میکروبی

علاوه بر نفوذ و جذب سطحی، برخی از سامانه‌های بسته‌بندی ضد میکروبی^۱ از ترکیبات ضد میکروبی تثیت شده به طور کووالانسی^۲ که رشد میکروبی را متوقف می‌کنند کمک گرفته‌اند. از جمله مواد ضد میکروبی که در این روش استفاده می‌شود می‌توان به اسیدهای آلی، آنزیم‌ها و پپتیدها^۳ اشاره کرد. عموماً برای تثیت آنزیم‌ها (مانند لاكتوفیرین^۴) از پیوند کووالانسی استفاده می‌شود و لیزوژیم^۵ و کیتیناز^۶ هم که روی باکتری‌های گرم مثبت مؤثرند به وسیله پیوند کووالانسی در پوشش بسته‌بندی قرار می‌گیرند. محققان در سال ۱۹۹۷ تأثیر لیزوژیم تثیت شده روی پلیمرهای متفاوت را تحقیق کردند و مشخص شد که تری استات سلولز^۷ (CTA) شامل لیزوژیم بالاترین فعالیت ضد میکروبی را نشان می‌دهد. قابلیت زیستن گونه‌های خاصی از میکروکوکوس در حضور لیزوژیم ساکن شده روی رشته CTA کاهش می‌یابد [۱۷].

تحقیقان در سال ۲۰۰۰ نشان دادند که رشته پلی‌اتیلن/ پلی‌آمید (۳۰:۷۰) یک پیوند پایدار با نیسین در مقایسه با لاکتیسین^۸ ۳۱۴۷ تشکیل می‌دهد. ضمیمه‌های زیست فعال جذب سطحی شده با نیسین، سطح لیستریا اینوکویا^۹ و استافیلوکوکوس ارئوس را در پنیر برش داده شده کاهش دادند. البته باید توجه داشت که در اثر ثابت شدن مواد ضد میکروبی در پوشش بسته‌بندی مواد غذایی میزان فعالیت ضد میکروبی این مواد کاهش می‌یابد [۱۸].

۴- عوامل مؤثر بر کارایی عوامل فعال در

بسته‌بندی ضد میکروبی

از جمله عوامل مؤثر در کارایی عوامل ضد میکروبی در پوشش‌ها می‌توان به فرایند قالب‌زنی و ساخت ظروف و یا فیلم‌ها، چگونگی و شرایط نقل و انتقال و نگهداری و توزیع ترکیبات بسته‌بندی اشاره کرد. دمای نگهداری و انبارمانی بسته‌بندی نهایی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر کارایی این سامانه است، این اثرگذاری در حدی است که در مواردی بر خاصیت نگهدارندگی ترکیبات اثر هم‌افزایی بر خواهد داشت. به طور کلی، اعمال فرایند حرارتی بر محصول پیش از بسته‌بندی در پلیمرهای ضد میکروبی و کنترل دمای نگهداری پس از بسته‌بندی، ترتیب موقعي از موانع در نگهداری محصولات غذایی پدید می‌آورد که این موانع بر هم، اثر هم‌افزایی اعمال می‌کنند. در این شرایط، کارایی سامانه بالا رفته و کیفیت محصول پس از بسته‌بندی نیز تا حد چشمگیری افزایش می‌یابد [۱۸].

خصوصیات ماده‌ی غذایی و فشار موجود در بسته‌بندی از دیگر عوامل مؤثر هستند. محصولات غذایی ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی متفاوتی از یکدیگر دارند و شرایط گوناگونی از نظر H_{pH}، فعالیت آبی، تراکم اکسیژن، دما و غیره برای رشد میکرووارگانیسم‌ها و فعالیت عوامل ضد میکروبی فراهم می‌کنند [۶].

باید توجه داشت که با وجود کارایی بالای سامانه‌های ضد میکروبی در نگهداری بسیاری از محصولات تازه و یا فراوری شده به دلیل پیچیدگی موجود در محصولات غذایی، شرح مکانیسم دقیق انتشار عوامل فعال و کنترل سرعت و چگونگی مهاجرت این عوامل، به بررسی‌های گسترده‌ای نیاز دارد. انتخاب سامانه مطلوب بر اساس نوع ماده‌ی غذایی و خصوصیات ترکیبات ضد میکروبی صورت می‌گیرد.

1- Anti – microbial

2- Covalent

3- Peptid

4- Lactoferrin

5- Lysosome

6- Chitinase

7- Cellulose triacetate

8- Covalent

9- listeria inocoya

۵- نتیجه گیری

3. Smith, JP., Ooraikul, B., Koersen, WJ., van de Voort, FR., Jackson, ED. and Lawrence, RA., "Shelf-life extension of a bakery product using ethanol vapor", journal of food microbiol, VOL. 4, NO. 4, P:329-37, 1987.
4. Seiler, DAL. "Modified atmosphere packaging of bakery products; in brody AL, editor. Controlled/modified atmosphere /vacuum packaging of foods, Trumbull, Conn: food and nutrition press, p 119-34, 1989.
5. Floros, JD., Dock, LL. and Han, JH., "Active packaging technologies and applications", Food cosmet drug package, VOL. 20, NO.1, P:10-7, 1997.
6. Nakamura, H., and Hoshino, J., "Techniques for the preservation of food by employment of an oxygen Absorber", Tokyo: Tech information, ageless Div mitsubishi Gas chemical Co, 1983.
7. An, DS., Kim, YM., Lee, SB., Paik, HD. and Lee, DS., "Antimicrobial low density polyethylene film coated with bacteriocins in binder medium", Food Sci Biotechnol VOL.9, NO.1,P:14-20, 2000.
8. Cooksey, K., "Utilization of antimicrobial pack-aging films for inhibition of selected microorganism. In: Risch SJ, editor. Food packaging: testing methods and applications", Washington, DC: american chemical society, P: 17-25. 2000.
9. Natrajan, N. and Sheldon, BW. "Efficacy of nisin-coated polymer films to inactivate *Salmonella typhimurium* on fresh broiler skin", Journal of food prot, Vol. 63, NO. 9, P:1189-96, 2000.
10. Mauriello, G., De Luca, E., La Storia, A., Villani, F. and Ercolini, D., "Antimicrobial activity of a nisin activated plastic film for food packaging", Lett. Appl. microbiol, VOL. 41, P: 464 – 469, 2005.

با توجه به هدف بسته‌بندی مواد غذایی که افزایش مدت ماندگاری و حفظ کیفیت محصول در طی زمان نگهداری است، استفاده از عوامل ضد میکروبی و سامانه‌هایی که این هدف را محقق می‌کنند، می‌تواند با کنترل میکروارگانیسم‌ها^۱ و پاتوژن‌ها^۲ که از عوامل اصلی افت کیفیت محصول و کاهش مدت ماندگاری آن است، باعث دستیابی هر چه کامل تر و مفیدتر به این هدف اصلی بسته‌بندی شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که مقدار مواد ضد میکروبی و نوع آن با دقّت انتخاب شود تا بر سلامت مصرف‌کننده تأثیر منفی نداشته باشد و در عین حال، نقش ضد میکروبی خود را نیز در در طی مدت مورد نظر فراهم کند. استفاده از سامانه‌های تولید دی اکسید کربن و اتانول، اصلاح سطوح بسته‌بندی جهت بیشتر کردن خواص ضد میکروبی خود فیلم، همچنین جذب بهتر مواد ضد میکروبی بر روی آن و تثبیت موادی با این خواص بر روی فیلم‌های بسته‌بندی از جمله راهکارهای است که می‌تواند در صنعت غذا به یاری تولیدکنندگان جهت تولید محصولاتی با ماندگاری بالا، ضمن حفظ کیفیت یاری رساند.

۶- منابع

- 1.Smith, JP., Hoshino, J. and Abe, Y., "Interactive packag-ing involving sachet technology", In rooney ML,editor. Active food packaging. Glasgow: blackie Academic and Professional. p 143-73, 1995.
2. Labuza, TP. and Breene, WM., "Applications of «active packaging» for improvement of shelf-life and nutritional quality of fresh and extended shelf-life foods", Journal of Food Proc Preserv VOL.13, NO.1, P:1-69, 1989.

-
- 1- Microorganisms
2- Pathogenic

11. Papadokostaki, K. G., Amanratos, S. G., and Petropoulos J. H., "Kinetics of release of particules solutes incorporated in cellulosic polymer matrices as a function of solute solubility and polymer swellability. I. Sparingly soluble solutes" Journal of appl. Polym. Sci, VOL. 67, P: 277 – 287, 1997.
12. Ozdemir, M., Yurteri, CU. A and Sadikoglu, H., "Physical polymer surface modification methods and applications in food packaging polymers", Journal of CRC Crit Rev food Sci Nutr VOL.39, NO.5, P: 457 – 477, 1999.
13. Cho, YW., Han, SS. and Ko, SW., "PVA containing chitooligosaccharide side chain", Journal of polymers VOL.41, NO. 6, P: 2033 – 2039, 2000.
14. Cohen, JD., Erkenbrecher, CW., Haynie, SL., Kelley, MJ., Kobsa, H., Roe, AN. and Scholla, MH., "Process for preparing antimicrobial polymeric materials using irradiation". U.S. Patent 5428078, 1995.
15. Paik, JS., Dhanasekharan, M. and Kelley, MJ., "Antimicrobial activity of UV-irradiated nylon film for packaging applications", Journal of packag technol Sci, VOL.11,NO.4, P:179 -187, 1998.
16. Shearer, AEH., Paik, JS., Hoover, DG., Haynie, SL., Kelley, MJ., "Potential of an antibacterial ultravioletirradiated nylon film", Journal of biotechnol bioeng, VOL.67, NO.2, P:141 -146, 2000.
17. Appendini, P. and Hotchkiss, JH. "Immobilization of lysozyme on food contact polymers as potential antimicrobial films", Journal of packag. technol. Sci, VOL. 10, NO.5, P: 271 – 279, 1997.
18. Brody, AL., Strupinsky, ER. and Kline, LR., "Active pack-aging for food applications", Lancaster: Technomic publishing Co., Inc,2001.

آدرس نویسنده

گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان.